

کاربرد کامپوزیت‌های پلیمری- الیافی در مقاوم‌سازی بناهای موجود

Application of Polymer Matrix Composites in Retrofitting Existing Buildings

محمود گلابچی^۱، محمد حبیبی‌سوادکوهی^۲

چکیده

موضوع زلزله و آثار ویران‌گر آن، همواره به‌عنوان چالشی بزرگ پیش روی جوامع انسانی قرار داشته است. دانشمندان و متخصصان عرصه ساخت‌وساز، از سال‌ها پیش، با جهدی جدی در جهت یافتن راه‌حلهایی برای کاستن از صدمات وارد بر بناها در اثر لرزش زمین، و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آن، تلاش کرده‌اند. در ایران، که بر روی یکی از کمربندهای فعال زلزله‌ی دنیا قرار گرفته، و زمین‌لرزه‌های مخربی را تجربه نموده است، معضل مذکور، منتهای اهمیت را دارد. ساختمانی ضدزلزله، تا حد زیادی در فرو کاستن تلفات جانی ناشی از زمین‌لرزه و خسارات معیشتی و لطمات اجتماعی آن، مؤثر و تواناست. مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، از مسائل مبتلابه کشور است. یکی از پیش‌نیادهای مطلوب در راستای بهبود عمل کرد لرزه‌ای بناهای حاضر، کاربرست کامپوزیت‌هاست. این ساخت‌مایه‌ها، می‌توانند جهت افزایش مقاومت درون‌صفحه‌ای و برون‌صفحه‌ای عناصر سازه‌ای، به‌عنوان راه‌کاری کارآمد، مورد بهره‌برداری قرار گیرند. به‌علاوه، با استفاده از این مصالح، وزن افزوده بر سازه‌ی اولیه، به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته، و این امر، گامی مؤثر جهت بهینه‌سازی روش‌های ترمیم و تقویت ساختمان‌های موجود خواهد بود.

این نوشتار، در پی آن است تا با معرفی ساخت‌مایه‌ای نوین، و بررسی توانش‌هایش، بینشی کمینه را در راستای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های ضعیف موجود، در اختیار متخصصان گستره‌ی ساختمان‌سازی نهد، تا گامی در جهت کاهش ویرانی‌های ناشی از زلزله، و در نتیجه، فراهم آوردن شرایط اطمینان‌بخش‌تری برای نسل‌های آینده در کشور، برداشته باشد.

واژه‌های کلیدی: بهسازی لرزه‌ای، ماهیت زلزله، مقاومت عناصر سازه‌ای، مواد مرکب، کامپوزیت‌های پلیمری.

E-mail: Golabchi@ut.ac.ir

۱. استاد معماری، دانشکده‌ی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ نویسنده‌ی مسئول

E-mail: Mohammad.Habibi@ut.ac.ir

۲. پژوهش‌گر دکترای معماری، دانشکده‌ی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران


۱. سخن آغازین

در مواردی متعدد -در نقاط متفاوت دنیا، معماری و مهندسی سازه، که دو گستره‌ی تخصصی اصلی در طراحی ساختمان‌ها هستند، با یکدیگر هم‌آهنگ عمل نکرده و بسیاری از خرابی‌های برجای‌مانده از زمین‌لرزه‌ها، در اثر عدم انتخاب ساخت‌مایه‌ی مطلوب، طراحی ضعیف، عدم هم‌آهنگی لازم میان معماری و سازه‌ی بنا، و اجرای نادرست ساختمان‌ها، بوده است. با توجه به شرایط زلزله‌خیز بودن ایران، بهسازی لرزه‌ای، بخشی اساسی از مقوله مقاوم‌سازی و ترمیم را تشکیل می‌دهد. بنابراین، بیان لفظ بهینه‌سازی در زمینه‌ی عمل‌کرد ساختارها در برابر کنش‌های ناشی از زلزله، موضوعیت دارد. راه‌کارهای متعددی در راستای بهسازی لرزه‌ای بناهای موجود، پیش رو است، که یکی از روش‌های مطلوب آن، کاربست کامپوزیت‌هاست.

بیش از چهل سال است که مواد ترکیبی، پلاستیک‌ها و سرامیک‌ها، به‌عنوان مصالح برتر شناخته شده‌اند. حجم کاربرد کامپوزیت‌ها، همواره رشد داشته، و در بازارهای جدید، نفوذ و تسخیر بسیاری یافته است. بسیاری از احتیاجات صنایع گونه‌گون، مانند هوافضا، رآکتورسازی، ساختمان‌سازی، الکترونیک، حمل‌ونقل، و پزشکی، نمی‌توانند با استفاده از مواد معمولی برآورده شوند و نیاز به تغییری گسترده در خواص مصالح دارند. از طرف دیگر، در کاربردهای مهندسی، امکان استفاده از یک نوع ماده که همه‌ی مشخصه‌های مورد نظر را فراهم آورد، وجود نداشته، و تلفیق ویژگی‌های مواد، امری مطلوب تلقی می‌شود. از آن‌جا که نمی‌توان ماده‌ای یافت که تمامی خصوصیات منظور را دارا باشد، استفاده از کامپوزیت‌ها، چاره‌ساز خواهد آمد. به‌تازگی، در صنعت مواد مرکب، با نوآوری و تغییر در تدابیر ساخت -در راستای ایجاد اجزاء ترکیبی که از لحاظ اقتصادی هم مقرون‌به‌صرفه باشند- کوشش‌هایی صورت گرفته است. نیاز به کامپوزیت برای مصالح ساختمانی سبک‌تر و ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، آن‌ها را در درجه‌ی اهمیت بالایی قرار می‌دهد. مواد پیشرفته‌ی جدید، نه‌تنها از بار خنثی می‌کاهند، بلکه می‌توانند تکان‌ها و لرزه‌ها را هم جذب نمایند. تمایل به استفاده از مصالح ترکیبی در صنعت ساخت، تنها به سه دهه‌ی پیش برمی‌گردد. طرح‌های تحقیقاتی قابل توجه و به‌دنبال آن، پروژه‌های اجرایی انجام‌شده در کشورهای مختلف، راه را برای استفاده از این مواد، در ساخت

سازه‌های تمام کامپوزیتی، تقویت ساختارهای گونه‌گون و کاربردهای معماری، هموار نموده است.

در این پژوهش، پس از معرفی مواد کامپوزیت و بررسی اجزاء و انواع آن، ماهیت زلزله و نیروهای لرزه‌ای مورد مذاقه قرار گرفته، و مروری پیرامون بهسازی لرزه‌ای، و چرایی آن، صورت می‌گیرد. در نهایت و با توجه به توانایی‌های بالای مواد ترکیبی، به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان یکی از فنون مناسب جهت اصلاح عناصر سازه‌ای ساختمان‌های موجود -که یکی از رویکردهای بهسازی لرزه‌ای است- پیش‌نهاد می‌شود (نگاره‌ی ۱).




نگاره‌ی ۱. مدل ساختاری نوشتار.

۲. معرفی کامپوزیت‌ها

یک ماده‌ی کامپوزیت، ترکیبی از تقویت‌کننده -الیاف یا ذرات یا ورق پوسته‌ای یا پرکننده‌ها- است که در زمینه -پلیمر یا فلز یا سرامیک- فرورفته باشد (نگاره‌ی ۲). زمینه یا ماتریس، به‌صورت فازی پیوسته است، و تقویت‌کننده را نگاه می‌دارد تا الگوی مطلوب مورد حاجت ایجاد شود و تقویت‌کننده یا فاز ناپیوسته، خواص مکانیکی کلی زمینه را بهبود می‌بخشد، و بر سختی و استحکام آن می‌افزاید. در یک کامپوزیت، تقویت‌کننده‌ها، عضو بارپذیر اصلی ساختارند؛ در حالی‌که زمینه، آن‌ها را در آرایش مورد نظر مستقر داشته و به‌عنوان یک محیط منتقل‌کننده بار بین الیاف، عمل می‌نماید و آن‌ها را از صدمات محیطی در اثر بالا رفتن دما و رطوبت، محفوظ می‌دارد (William and Hashemi, 2006). در ادامه، این عناصر به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۲-۱. اجزاء ماده‌ی مرکب

زمینه، تقویت‌کننده‌ها را از هم جدا نگاه داشته تا از ساییدگی و ایجاد عیوب سطحی، جلوگیری کند و مانند یک پل، آن‌ها را در صورت‌بندی مطمح نظر،



نگاره‌ی ۲. اجزاء یک کامپوزیت

(مأخذ: سلطانی، ۱۳۸۷: ۴).

خصوصیات مکانیکی پایین، می‌شود^۳ (William and Hashemi, 2006).

کامپوزیت‌های زمینه‌سرامیکی، در محیط‌های با درجه‌ی حرارت بسیار بالا، و هم در موقعیت‌های خورنده، استفاده می‌شوند. برخی خواص کامپوزیت‌های زمینه‌سرامیکی عبارت است از: پایداری در درجه‌ی حرارت بالا، مقاومت به شوک حرارتی، مقاومت نسبت به خوردگی بالا، و چگالی کم (سلطانی، ۱۳۸۷) و محدودیت این نوع مواد مرکب، ساخت نسبتاً مشکل آن‌ها است^۴ (وفامهر، ۱۳۹۱: ۱۶۳). چوب‌هایی که ساختار ژنتیکی آن‌ها، اصلاح شده باشد، با نام چوب تغییرسلولی‌یافته، خوانده می‌شوند. این چوب‌ها، گستره‌ی گسترده‌ای از محصولات را -مانند تخته چندلایه و آبروریت^۵- دربر می‌گیرند (URL2).

۲-۲-۲. تقسیم‌بندی بر اساس هندسه‌ی تقویت‌کننده
در مواد ترکیبی ذره‌ای، تقویت‌کننده از ذرات، تشکیل یافته است. در حالت کلی، ذرات در بهبود مقاومت در برابر شکست، خیلی تأثیرگذار نیستند، اما سختی کامپوزیت را تا حدی افزایش می‌دهند.

کامپوزیت‌های مسلح‌شده با الیاف، عمومی‌ترین گونه‌ی مواد ترکیبی‌اند. ابعاد تقویت‌کننده، میزان تأثیر در خصوصیات کامپوزیت را مشخص می‌نماید. الیاف، در افزایش استحکام شکست زمینه، مؤثر بوده؛ و پیوند بین زمینه و الیاف، خواص مکانیکی کامپوزیت را به دلیل انتقال بار اعمالی به الیاف از طرف زمینه، بهبود خواهد بخشید. مصالح مرکب ساختاری، همانند دیگر گونه‌ها بوده، اما علاوه بر آن، شامل چند ماده‌ی مختلف برای استحصال خواص مطلوب، می‌شود. ویژگی‌های آن‌ها، تنها به خصائص اجزاء بستگی ندارد، و نظم هندسی عناصر هم در آن، مؤثر است. دو نوع کامپوزیت ساختاری وجود دارد: لایه‌ای، و با صفحات ساندویچی^۶ (سلطانی، ۱۳۸۷: ۱۰-۱۸). تا این مرحله از نوشتار، مواد ترکیبی معرفی شده، اجزاء آن، مورد مطالعه قرار گرفته، و انواع گوناگون آن، از نظر زمینه و هندسه‌ی مسلح‌کننده، بررسی گردیده است. در ادامه‌ی مسیر، روشن شدن ماهیت زلزله، و نیروهای آن، در راستای درک چه‌گونگی مقابله با اثرات زمین‌لرزه در ساختمان، مطرح نظر است.

۳. لرزش زمین

پوسته‌ی زمین -از منظر تغییرات زمین‌شناسی- در حرکت و گذاری دائمی‌ست. صدها میلیون سال پیش، قاره‌ها، به هم پیوسته بودند، اما متدرجاً، با جابه‌جایی بسیار آهسته

حفظ می‌کند. یک زمینه‌ی خوب، باید توانایی تغییرشکل تحت بار اعمال‌شده را دارا باشد، نیروها را به الیاف انتقال دهد و تمرکز تنش را هم توزیع نماید. همچنین الیاف را از صدمات محافظت کرده و مانع اشاعه‌ی ترک در کامپوزیت شود^۱. نقش تقویت‌کننده در یک ماده‌ی کامپوزیتی، اساساً افزایش دادن خواص مکانیکی زمینه است. الگوی قرارگیری تقویت‌کننده‌ها در زمینه و جهت قرار گرفتن آن‌ها، ویژگی‌های متفاوتی را در کامپوزیت ایجاد می‌نماید^۲. فصل مشترک، یک سطح محدود، یا منطقه‌ای است که در آن، ناپوستگی اتفاق می‌افتد. جهت استحصال خصوصیات مطلوب در یک ماده‌ی مرکب، باید بار اعمال‌شده، از طریق فصل مشترک، از زمینه به تقویت‌کننده انتقال پیدا کند؛ یعنی باید فصل مشترک گسترده بوده، و پیوستگی قوی بین تقویت‌کننده و زمینه وجود داشته باشد. شکست، در فصل مشترک، نامطلوب است (سلطانی، ۱۳۸۷: ۴-۹).

۲-۲. طبقه‌بندی کامپوزیت‌ها

کامپوزیت‌ها را می‌توان بر اساس نوع زمینه، به چهار گروه اصلی تقسیم کرد: کامپوزیت‌های با زمینه‌ی پلیمری، فلزی، سرامیکی و چوب تغییرسلولی‌یافته. همچنین بر مبنای هندسه‌ی تقویت‌کننده -که ویژگی‌های مکانیکی و میزان بازدهی ترکیب را تعیین می‌نماید- سه گونه‌ی کامپوزیت ذره‌ای، تقویت‌شده با الیاف، و ساختاری، قابل تفکیک است. هریک از موارد مذکور، در ادامه، تبیین و تدقیق شده‌اند.

۲-۲-۱. تقسیم‌بندی بر اساس زمینه

کامپوزیت‌های زمینه‌پلیمری، رایج‌ترین دسته‌ی مواد مرکب‌اند، و بیش از ۹۵ درصد از مصرف جهانی آن را به‌خود اختصاص داده‌اند. عمومی‌ترین نوع کامپوزیت‌ها، یعنی مواد پلیمری تقویت‌شده با الیاف، در این گروه قرار دارند. برخی از خواص کامپوزیت‌های زمینه‌پلیمری به این شرح است: استحکام کششی بالا، سختی بالا، چقرمگی شکست بالا، مقاومت سایشی و خوردگی مناسب، چگالی و قیمت پایین، و برخی محدودیت‌های آن از این قرار است: مقاومت گرمایی پایین، ضریب انبساط گرمایی بالا، و استحکام خمشی پایین.

در مواد ترکیبی زمینه‌فلزی، به‌طور معمول، زمینه، یک آلیاژ فلزی است. برخی خواص کامپوزیت‌های زمینه‌فلزی عبارت است از: مقاومت در درجه‌ی حرارت بالا، استحکام خمشی بالا، مقاومت سایشی مناسب، و هدایت گرمایی و الکتریکی، و برخی محدودیت‌های آن، شامل چگالی بالا، و

از یکدیگر دور شدند. درک علمی این فرایند پویا که در حدود ۱۰۰ سال پیش کشف گردید، با نام «رانش قاره‌ها» یا «حرکات صفحات تکتونیک» شناخته می‌شود. در نتیجه‌ی ناهمواری سطح و لبه‌های صفحات تکتونیک، حرکات جانبی یا لغزش بالقوه‌ای که ممکن است بین صفحات روی دهد، نیروهای اصطکاکی ایجاد می‌کنند - و این نیروها به قدر کفایت قوی‌اند تا صفحات را در کنار هم قفل کرده و در تماس با یکدیگر نگاه دارند. بیش از آن که حرکت صفحات، نسبت به هم تأثیرگذار باشد، سنگ‌های واقع در لبه‌های صفحات تکتونیک، نیروهای فشاری و کرنش‌های برشی عظیم را جذب نموده، تا این که به ناگاه بشکنند. در خلال این شکستگی، تمامی انرژی‌های انباشته شده در میان توده‌های سنگ فشرده شده، آزاد گردیده، و یک حرکت ناگهانی شدید، رخ نما می‌شود؛ و این، یعنی زلزله^۷ (چارلستون، ۱۳۸۹: ۱-۷).

نیروهای لرزه‌ای، در حقیقت، نیروهای اینرسی هستند. هنگامی که هر جسمی، مثل یک ساختمان، لرزش و ارتعاش را تجربه می‌کند، به دلیل آن که جرم‌اش، در برابر لرزش، مقاومت می‌نماید، نیروهای اینرسی در آن پدید می‌آید. نیروهای اینرسی، از گونه‌ی نیروهای داخلی‌اند، و در درون ساختمان، اثر می‌کنند. در اثر حرکات‌های زمین زیر ساختمان، شتاب افقی به بخش‌های روبنایی آن، منتقل شده و در تمامی بنا، نیروهای اینرسی داخلی ایجاد می‌کند. این نیروها، که به صورت افقی عمل می‌نمایند، بر تمامی اجزاء و اشیاء داخل ساختمان، تأثیر می‌گذارند^۸ (همان: ۲۲). اکنون که آشنایی مختصری با کامپوزیت‌ها، و هم ماهیت نیروهای لرزه‌ای پدید آمد، پاره‌هایی پیرامون موضوع تقویت سازه‌ای، طرح می‌شوند.

۴. بهسازی لرزه‌ای

شاخصه‌ی اصلی بهسازی لرزه‌ای، تأمین ایمنی، به طور نسبی و متناسب با امکانات، برای تمامی عناصر ساختمان - اعم از سازه‌ای و غیرسازه‌ای- است. بنابراین، مقاوم‌سازی، جزئی از یک کل، به نام بهسازی لرزه‌ای است، و کاربرد واژه‌ی مقاوم‌سازی، به جای بهسازی، راهزن خواهد آمد. به طور کلی، بهسازی لرزه‌ای عبارت است از: "اصلاح خردمندانه‌ی ویژگی‌های سازه‌ای بناهای موجود، به منظور بهبود عملکرد آن‌ها در زلزله‌های آتی". اگر بهسازی، به منظور جبران نابسامانی‌ها یا بازگرداندن سازه‌ها یا اجزاء آن، به وضع اولیه باشد، به آن «بازگرداندن کیفیت» گفته شده، و اگر در جهت پاسخ‌گویی به تغییر و تحول

شرایط بهره‌برداری و سنگین‌تر شدن وظایف مورد انتظار از ساختمان باشد، «ارتقاء کیفیت» خوانده می‌شود. علی‌الغالب، بناهایی که حاجت‌مند بهسازی هستند، عبارت‌اند از: ساختمان‌های آسیب‌دیده در اثر وقوع زلزله، ساختمان‌هایی که کاربری‌شان تغییر داده شده است، ساختمان‌هایی که به دلایل تغییر در ضوابط آئین‌نامه، مقاومت مورد نیاز را ندارند، ساختمان‌هایی که قرار است طبقات اضافی روی آن‌ها ساخته شود، ساختمان‌هایی که ساکنان یا افراد ناآگاه در سازه‌ی آن، دخل و تصرف کرده‌اند، و ساختمان‌هایی که آثار ضعف به صورت ترک در آن‌ها پدیدار شده است (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۱۵ و ۱۶). در سال‌های اخیر، کاربست کامپوزیت‌های زمینه‌پلمیری برای بهسازی و تعمیر سازه‌های بتنی، فولادی، چوبی، و با مصالح بنایی، بسیار مورد توجه بوده است (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵).

۴-۱. هدف از تقویت سازه‌ای

هدف اصلی بهسازی لرزه‌ای، کاهش آسیب‌پذیری ساکنان ساختمان، و خود بنا، از گزند آسیب‌های زلزله است؛ در واقع، مقاوم‌سازی یک ساختمان، به معنای ارتقاء عمل‌کرد لرزه‌ای آن است. تقویت، برای دامن‌های از بناها - با مقیاس‌ها و ساخت‌مایه‌های متفاوت - مناسب دارد. اگرچه، بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از زلزله، قرن‌ها انجام می‌شده است، اما آن گونه مقاوم‌سازی که امروزه برای بناهای بدون آسیب‌دیدگی انجام می‌شود، با هدف آماده‌سازی‌شان جهت تحمل زلزله‌های مخرب آینده است، و روی کردی نوین به شمار می‌آید. یک ترفند موفق مقاوم‌سازی، به طور معمول، نه تنها سبب بهبود عمل‌کرد لرزه‌ای ساختمان می‌شود، بلکه کیفیت‌های زیبایی‌شناختی و کارکردی بنا را هم بهبود می‌بخشد (چارلستون، ۱۳۸۹: ۲۲۵). بنابراین، هدف از بهسازی لرزه‌ای، دستیابی به مقاومت بیش‌تر، شکل‌پذیری بالاتر، و یا آمیزه‌ای مناسب از این دو مقصود، در جهت پاسخ‌گویی به توان لرزه‌ای مورد نیاز سازه است. بر مبنای اهداف یادشده، سه اصل در بهسازی مطرح می‌گردد: افزایش مقاومت، افزایش شکل‌پذیری، و افزایش هر دو.

زمانی که مقاومت سازه‌ی ساختمانی، کافی نبوده و بالا بردن شکل‌پذیری آن هم میسر نباشد، می‌توان از افزایش مقاومت، بهره برد. این راه، برای ساختمان‌های کوتاه تا متوسط، مطلوب است. اگر مقاومت سازه‌ی ساختمانی، کافی نبوده و بهسازی آن از طریق بادبند و دیوارهای

جانبی، در حیطه‌ی امکان‌نگنج، اصلاح شکل‌پذیری آن، گزینه‌ای مطبوع خواهد بود. روش افزایش مقاومت و شکل‌پذیری، مستلزم تعادلی مناسب بین مقاومت و سختی‌ست، زیرا ممکن است سازه‌ی یک بنا، دارای عدم پیوستگی سختی در طبقات باشد.

از آن‌جا که شناخت مشخصه‌های بنا، موجب ارزیابی بهتر، و ارائه‌ی طرح مناسب‌تری برای بهسازی خواهد شد، پیش از اقدام به بهسازی ساختمان، باید ویژگی‌های بنا را مورد مذاقه قرار داد. همچنین قبل از شروع طراحی روش بهسازی، باید با استفاده از راه‌های ساده و تقریبی، برآوردهایی منطقی از هزینه‌های طرح، جهت تصمیم‌گیری‌های کلی، به کارفرما ارائه گردد. اثرات بهسازی روی سختی، مقاومت و تغییرشکل ساختمان باید در سامان‌دهی الگوی تحلیلی بنای تقویت‌شده، در نظر گرفته شود. با توجه به تغییرشکل‌های مورد انتظار در سطح عمل‌کرد انتخابی، باید سازگاری اعضای موجود، و جدید، پایش شود (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷؛ ۱۶ و ۱۷).

برخلاف ایجاد ساختمان‌های جدید، مقاوم‌سازی با فرایندی مبتنی بر برآورد و ارزیابی آغاز می‌شود. علی‌الغالب، این روند، طی دو مرحله انجام می‌پذیرد: نخست، یک ارزیابی اولیه با معیارهایی از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرد، تا مشخص سازد که پیش از توصیه به مقاوم‌سازی، حاجتی به مطالعه‌ی فراگیرتری نباشد. مرحله‌ی پسین، طراحی و ساخت است، که به‌دلیل پیچیدگی‌هایش، با روش‌های مشابه احداث ساختمان‌های جدید، تمایز دارد. زمانی تقویت سازه‌ای مطلوب است که بر اساس نتایج ارزیابی، احتمال این رود که ساختمان در اثر ارتعاشات زمین - با شدت متوسط تا زیاد - رفتار لرزه‌ای ضعیفی از خود به نمایش گذارد. شاید یک بنا از مقاومت، سختی و شکل‌پذیری کافی برخوردار نباشد؛ ممکن است یک مسیر انتقال نیروی منقطع، یا یک طبقه‌ی نرم، ساختمان را به ورطه‌ی فروریختن پیش از موعد، بکشاند. وجود یک یا چند دلیل از این دلایل بالقوه، می‌تواند موجب حکم لزوم مقاوم‌سازی بنا شود (چارلستون، ۱۳۸۹؛ ۲۲۶ و ۲۲۷).

۴-۲. شناسایی بناهای حاجت‌مند مقاوم‌سازی

به دلایل متعدد و آشکاری، بناهای قدیمی، بیش‌تر هدف تقویت سازه‌ای قرار می‌گیرند. از منظر دانش امروزی، آئین‌نامه‌های مورد استفاده در ساختمان‌های قدیمی، منسوخ‌شده قلمداد می‌گردند. مفهوم شکل‌پذیری که از مهم‌ترین ویژگی‌های سازه‌ای به‌شمار می‌آید - و منجر به

اطمینان از بقای آن پس از رخداد زلزله می‌شود - نخستین بار، حوالی دهه ۱۹۶۰، به‌طور آزمایشی در آئین‌نامه‌ها مطرح شد. روش طراحی بر اساس ظرفیت هم در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ مدون گردید. تا آن زمان، طراحان و مهندسان از کمبود دانش کافی درباره‌ی چه‌گونگی ممانعت از فروریختن بنا، زمانی که نیروهای لرزه‌ای از مقاومت طراحی‌شده‌ی ساختمان بیش‌تر شود؛ رنج می‌بردند. همانند همه‌ی عرصه‌های تخصصی دیگر، دانش نوینی که به‌طور پیوسته و روزافزون، در اختیار بشر قرار می‌گیرد، منجر به بهبود روش‌های اجرایی شده است. دلیل دیگری که باعث می‌گردد کانون توجه بر بناهای قدیمی‌تر، متمرکز شود، عمل‌کرد ضعیف برخی از انواع ساختمان‌های کهنه در زمین‌لرزه‌های اخیر است^۹ (همان: ۲۲۸).

۴-۳. ارزیابی

اولین مرحله‌ی فرایند مقاوم‌سازی، ارزیابی است. پیش از تصمیم‌گیری در مورد این‌که یک ساختمان، حاجت به تقویت دارد یا خیر؛ باید آسیب‌پذیری لرزه‌ای آن، اثبات شود. معمولاً ارزیابی بنا، شامل دو مرحله می‌شود. این فرایند با نوعی ارزیابی و برآورد اولیه، آغاز می‌گردد. پس از یک بازرسی ظاهری اجمالی، به‌منظور تشخیص هرگونه ضعف سازه‌ای جدی - مانند مشکلات بحرانی پیکربندی - مهندسان سازه، به بنا امتیاز داده، که بسته به نتیجه‌ی این مرحله، ممکن است تصمیم به عدم مقاوم‌سازی ساختمان گرفته شود، یا پای در مسیر مرحله‌ی پسین، که مطالعات موشکافانه‌تری را می‌طلبد، نهاد. پس از آن، تنها، تصمیم‌گیری درباره‌ی احتیاج ساختمان به تقویت، یگانه‌مورد باقی‌ست^{۱۰}.

۴-۴. راه‌کارهای بهسازی


مقاوم‌سازی یک بنا را باید با این هدف انجام داد که کم‌ترین دخالت‌های معماری و سازه‌ای، بر پیکره بنا، بر جای گذاشته شود. تنها پس از زمانی که تمامی شکل‌پذیری و مقاومت سازه‌ای موجود را به‌کار گرفته، و هنوز کاستی‌هایی در ساختمان باشد، طراح باید روی‌کردی تهاجمی را - همانند فراهم آوردن یک سیستم جدید مقابله‌کننده با زلزله - اتخاذ نماید (همان: ۲۳۲). نگرش‌های گونه‌گونی که در بهسازی لرزه‌ای، به‌کار می‌آیند، در ادامه، مورد واکاوی واقع شده‌اند.

۴-۴-۱. ارتقاء عمل‌کرد لرزه‌ای


سازگاری و هم‌کاری بین سامان‌های سازه‌ای، حفظ شود. سیستم جدید، باید به‌قدری صلب باشد که بتواند پیش از آن‌که تغییر شکل‌ها و تغییر مکان‌های افقی‌اش، به سازه‌ی موجود و چارچوب بنا، آسیب‌های جدی وارد آورد. نیروهای لرزه‌ای را تحمل نماید. در این نگرش، که آن را «اصلاح کلی سیستم سازه» هم می‌خوانند، ساختار بر اساس الزامات طرح که اغلب بر مبنای تغییر مکان هدف اعضا سازه‌ای، و غیر سازه‌ای موجود که ظرفیت کم‌تری دارند، تعیین می‌گردد^{۱۱} (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۳۳ و ۳۴) (نگاره‌ی ۴). راه‌کارهای معمول در این روی‌کرد، عبارت‌اند از: افزایش دیوار سازه‌ای، بادبندهای فولادی، و جداگرهای لرزه‌ای.

علاوه بر مطالبی که ذکر آن رفت، از آن‌جا که وزن کم‌تر ساختمان، به‌معنای نیروهای کم‌تر لرزه‌ای خواهد بود، معماران و مهندسان باید صرف‌نظر از میزان مداخله‌ای که جهت مقاوم‌سازی در بنا می‌کنند، همواره تلاش داشته باشند تا از وزن ساختمان بکاهند^{۱۲}.

۵. مقاوم‌سازی با کامپوزیت‌ها



نگاره‌ی ۵. پوششی از مواد مرکب به‌دور ستون. (مأخذ: چارلستون، ۱۳۸۹: ۲۳۷).



نگاره‌ی ۶. روکش کامپوزیتی برای تقویت دیوار با مصالح بنایی (مأخذ: چارلستون، ۱۳۸۹: ۲۳۸).


برای مقاوم‌سازی بنا با روش ارتقاء سازه موجود، گستره‌ی گسترده‌ای از پیش‌نهاده‌ها، وجود دارد. به‌عنوان مثال، لفافه‌ای از ساخت‌مایه‌ی کامپوزیت، به‌دور ستونی بتنی، می‌تواند سبب افزایش محدودشدگی، مقاومت برشی، و شکل‌پذیری آن شود (نگاره‌ی ۵)؛ همچنین، در مقاوم‌سازی دیوارهای برشی با مصالح بنایی یا

بتن غیر مسلح، می‌توان مواد کامپوزیت را چون روکشی در راستای افزایش مقاومت درون‌صفحه‌ای و هم‌ساندویچی ایجاد می‌کند که توانش پوشش دهانه‌ی عمودی بین دیافراگم‌های طبقات را دارد (همان: ۲۳۷ و ۲۳۸) (نگاره‌ی ۶). شبکه‌های کامپوزیتی که از برخورد مواد مرکب، در دو و یا سه جهت ایجاد می‌شوند، از دیگر محصولاتی‌اند که در تقویت سازه‌ها، کاربرد دارند -این فراورده، جهت مسلح نمودن بتن و بسیاری


به‌منظور داشتن کمینه‌دخال‌ت در شاکله‌ی ساختمان، باید تا حد امکان، از بیشینه‌قابلیت‌های سازه‌ی موجود، استفاده شود. ممکن است بتوان با افزایش مقاومت یک یا دو عضو منفرد، یا اتصالات سازه‌ای، به کفایت عمل‌کردی مطبوع، دست یافت، و لازم نباشد یک سیستم سازه‌ای جدید را به درون بنا وارد نمود؛ اما اول باید کفایت مقاومت، سختی و شکل‌پذیری همه‌ی اعضا سازه‌ای، و اتصالات را در مسیر انتقال نیروهای لرزه‌ای، ارزیابی نمود. فهرست معمول از اجزاء مسیر انتقال نیرو که باید مهندس سازه، به‌دقت و با جزئیات، آن‌ها را بر هر یک از دو راستای متعامد اصلی ساختمان، کنترل کند، به این شرح است: مقاومت دیوارهای داخلی و خارجی در برابر نیروهای برون‌صفحه‌ای، اتصال این دیوارها به دیافراگم، دیافراگم‌ها، اتصال آن‌ها به سازه‌ی عمودی اصلی مانند دیوارهای برشی، سازه‌ی عمودی اصلی، اتصال سازه‌ی عمودی به شالوده، و پی‌ها. در این مرحله از بازنگری ساختار، هم‌چنین باید هرگونه مشکل پیکربندی افقی یا عمودی را در ساختمان موجود، پایش نمود؛ زیرا، چنین مشکلاتی، امکان به‌خطر انداختن عمل‌کرد لرزه‌ای بنا را به‌دنبال دارند (همان: ۲۳۳). این نگرش، که «اصلاح موضعی اجزاء سازه» هم نامیده می‌شود، باعث افزایش ظرفیت تغییر شکل عناصر معیوب می‌گردد (نگاره‌ی ۳). راه‌کارهای معمول این روش، عبارت‌اند از: افزایش بتن، فولاد یا پوشش‌هایی از کامپوزیت‌های با زمینه‌ی پلیمری.

۴-۲-۴. تدارک سیستم‌های سازه‌ای جدید


زمانی که سازه موجود ساختمان، به‌روشنی، ناکارآمد باشد، شاید لازم شود یک یا چند سیستم سازه‌ای جدید مقابله‌کننده با زلزله را به بنا الحاق نمود. لازم است



نگاره‌ی ۳. اصلاح موضعی اعضای سازه (مأخذ: محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۳۴).



نگاره‌ی ۴. اصلاح کلی سیستم سازه‌ای (مأخذ: محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۳۳).



نگاره‌ی ۷- بهسازی با ورق‌های مواد ترکیبی (مأخذ: محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۶۲).

کاربردهای دیگر مناسب است (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵: ۵۳۴).

زلزله‌های اخیر در مناطق شهری، آسیب‌پذیری

سازه‌های قدیمی مصالح بنایی مرسوم، و حتی

سازه‌های بتن مسلح را به‌علت تغییر شکل لرزه‌ای، نشان داده‌اند. با دقت بر روی اتصال تیر به ستون؛ مقاومت برشی کم، شکل‌پذیری خمشی کم، هم‌پوشانی کم میل‌گردهای طولی و در بیش‌تر مواقع، اتصالات ضعیف لرزه‌ای، مشاهده گردید. در عین حال، در موارد متعددی از طراحی، کاستی ظرفیت خمشی، دیده شد. پژوهش‌گران، نشان داده‌اند که در ناحیه‌ی مفصل خمیری، کرنش گسیختگی بتن، و شکل‌پذیری کلی، افزایش می‌یابد. کارایی ورقه‌های مواد ترکیبی الیافی، در افزایش شکل‌پذیری توسط آزمایش‌های فشاری-کششی، ثابت شده است. به‌همین دلیل، این راه‌کار برای بالا بردن نیروهای محدود، در نواحی مفصل خمیری، و در سرتاسر ستون‌ها، و هم دهانه‌ی تیرها، استفاده می‌گردد (نگاره‌ی ۷). مواد پیش‌رفته‌ی ترکیبی با تقویت‌کننده‌ی الیاف، از نظر فنی، مؤثرتر و بسیار اقتصادی‌تر از طوق‌های فولادی مرسوم، هستند. در اثر عمل‌کرد تسمه‌های الیافی کامپوزیت، خرابی بتن در کرنش‌های بالاتر، اتفاق خواهد افتاد. فشار جانبی جذب‌شده توسط کامپوزیت در اثر نیروی محوری بیش‌تر، مانند نیروی جانبی برای تحمل ظرفیت، مقاومت فشاری بتن را هم در نواحی هسته‌ای و هم پوسته‌ای، افزایش می‌دهد. محدوده‌ی جانبی تقویت‌شده با مواد مرکب، تکیه‌گاه اضافی را برای قیدهای میل‌گردهای طولی ستون بهسازی‌شده، ایجاد خواهد نمود (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۶۲). در کار پژوهشی گسترده‌ای که در انگلستان انجام گردید، اثبات شد که به‌کارگیری صفحات کامپوزیتی با فیبر کربن، نسبت به صفحات فلزی، اقتصادی‌تر است. می‌توان از صفحات مصالح ترکیبی با

به‌کار گرفته می‌شوند. استفاده از این مواد برای تقویت و احیاء پل‌ها و ساختمان‌ها در اروپا، امریکا، کانادا و آسیا، به فعالیتی سودآور مبدل شده، و جای روش‌های سنتی تعمیر و تقویت را گرفته است. امروزه، کاربرد عمده‌ی کامپوزیت در صنعت ساختمان، استفاده از صفحات پلاستیک تقویت‌شده با الیاف کربن، به‌صورت پالتروود شده یا الیاف پیش‌آغشته، برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی سازه‌های موجود است. این مواد، علاوه بر استحکام و مقاومت، از نظر هزینه هم قابل رقابت با مواد سنتی هستند. صفحات کامپوزیتی که ضخامت آن‌ها از چند میلی‌متر بیش‌تر نیست، و اغلب به‌وسیله‌ی کشش‌رانی، تولید می‌گردند، با چسب‌هایی مستحکم و مناسب، به سطح بتن چسبانده می‌شوند. این ورقه‌های مرکب، پوشش مناسبی برای ایزوله کردن سازه‌های آبی از محیط خورنده‌ی مجاور خود، هستند. هم‌چنین، از آن‌ها برای تعمیر و تقویت سازه‌های آسیب‌دیده در اثر زلزله، و یا ناشی از خوردگی آب‌های یون‌دار، و هم استحکام‌بخشی به ساختمان‌هایی که ساخته شده‌اند، استفاده می‌گردد (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵).

از آن‌جا که این پژوهش قصد دارد نقش مواد ترکیبی در بهسازی لرزه‌ای را به‌تصویر بکشد، در ادامه، امکان استفاده از کامپوزیت‌ها، به‌منظور پاسخ‌گویی مطلوب به امر مقاوم‌سازی در ساختمان‌های بتنی و بنایی، به‌عنوان تقویت‌کننده‌ی ضعف‌های عناصر سازه‌ای -مانند ستون و تیر و دال و جز این‌ها- به‌صورت مجزا، و با تحلیل‌های دقیق، ارائه می‌گردد.

۵-۱. ترمیم و بهسازی لرزه‌ای بناهای بتنی

ترمیم، نگاه‌داشت، و بهسازی لرزه‌ای بتن، با توجه به چه‌گونگی خرابی، خسارت و نقص در سازه‌های بتنی، بررسی می‌شود^{۱۳}. عناصر موجود سازه که بارها را تقسیم می‌کنند، و نوع روش بهسازی، باید ارزیابی شده، و جزئیات و روش‌های اجرای آن، به‌طور دقیق در طرح لحاظ شود.

۵-۱-۱. حاجت بتن به بهسازی و نگاه‌داشت

مواردی که به‌موجب آن، بتن نیاز به بهسازی پیدا خواهد کرد، تحت چهار عنوان می‌گنجند: پوسیدگی، آسیب‌دیدگی، نواقص، و تغییر کاربری یا تصحیح آئین‌نامه. بتن، زمانی که در محیط‌های خطرناک قرار می‌گیرد، خورده می‌شود. بتن اشباعی که در معرض دوره‌های یخ‌زدن و آب‌شدن، قرار گیرد هم ممکن است به

پوسیدگی دچار شود. نفوذ کلراید از نمک‌های بدون یخ و آب دریا، کربناسیون بتن و عمق پوشش ناکافی آن، باعث خوردگی میل‌گرد می‌گردد و انبساط برآمده از خوردگی، سبب ترک خوردگی و متورق شدن بتن خواهد شد. اغلب، آسیب‌دیدگی به‌علت آتش‌سوزی، زلزله، تخریب‌های شیمیایی، بارگذاری‌های افزون بر توان باربری، ضربه، یا نشست پی، منجر به شکست فوری، پوسیدگی، ترک خوردگی، و یا گسیختگی کامل عضو یا سازه‌ی بتنی می‌شود. نواقص ناشی از طراحی، جزئیات نامناسب، یا اجرا با مصالح نامطلوب، باعث کاهش توان باربری در ساختار، خرابی زودهنگام یا پی‌آمدهایی در شکل ظاهری بنا می‌گردد. وقتی که سازه، برای کاربری‌های جدید، در نظر گرفته شود، بارگذاری‌ها تغییر می‌کنند. ارزیابی مورد نیاز و اصلاح ساختار، به این دگرگونی‌ها بستگی دارد. در بعضی موارد هم، افزایش درجه‌ی ایمنی مورد نظر آئین‌نامه‌ی ساختمانی، سازه‌های موجود را ملزم به بهسازی می‌نماید (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۲۶ و ۲۷).

۵-۲-۱. الگوهای گسیختگی بتن مسلح

برای طراحی مناسب بهسازی لرزه‌ای سازه‌ی موجود، لازم است فعالیت لرزه‌ای و الگوهای گسیختگی، بررسی گردند. برای قاب‌های بتن مسلح، دو مدل برای اعضاء عمودی مطرح‌اند؛ یکی، گسیختگی برشی ستون، و دیگری، گسیختگی محدود ناحیه‌ی مفصل خمیری. مواردی هم برای گسیختگی در عناصر افقی وجود دارد.

بحرانی‌ترین مدل -که گسیختگی برشی ستون است- در جایی که ترک‌های مایل، باعث خرد شدن پوشش بتن و جدا شدن یا باز شدن میل‌گردها می‌شود، صورت می‌پذیرد. برای پیش‌گیری از این گسیختگی ترد، ستون باید ظرفیت برشی را، هم در دو انتهایش -که منطقه‌ی مفصل پلاستیک است و در آن قسمت ظرفیت برشی بتن با افزایش شکل‌پذیری کاهش می‌یابد- و هم در بخش میانی آن -بین مفصل‌های خمیری خمشی و مفصل داخل ستون موجود- تضمین نماید. الگوی دیگر، گسیختگی محدود ناحیه‌ی مفصل خمیری -جایی که پس از ترک خمشی پوشش بتن خرد و شکسته می‌شود- است. در عناصر افقی، گسیختگی، به‌علت برش، نزدیک بودن به ناحیه‌ی مفصل خمیری، و هم در اثر ظرفیت خمشی کم در بالا و پایین تیرها، رخ می‌دهد (همان: ۵۷ و ۵۸).

۵-۱-۳. بهسازی نابسامانی‌های موضعی

به‌تازگی، روی‌کرد تقویت موضعی در مقاوم‌سازی لرزه‌ای بر روی ستون‌ها، اتصالات تیر به ستون، و اتصالات دال به ستون، متمرکز شده است. تیرها و دیوارها، به‌طور معمول، به‌عنوان اعضای بحرانی در سازه‌ها، به‌شمار نمی‌آیند و به این جهت، آن‌چنان موضوع تحقیق قرار نمی‌گیرند. پی‌ها هم هرچند قسمت مهمی در بهسازی لرزه‌ای محسوب می‌شوند، اما به‌دلیل مشکلات آزمایش درجا، کم‌تر مورد بررسی واقع می‌شوند. در ادامه، نقش طوق‌های کامپوزیتی با الیاف کربن در مبحث اصلاح موضعی ستون تدقیق گردیده، و سپس استفاده از صفحات مواد مرکب در تقویت تیر و دال بتنی مطالعه می‌شود. آن‌گاه، پیش‌تندگی با ورق‌های کامپوزیتی، بحث پیرامون میله‌هایی از مصالح ترکیبی، و تقویت بتن با مواد مرکب الیافی، مورد مذاقه قرار می‌گیرد.

۵-۱-۳-۱. اصلاح موضعی ستون

از کاربردهای شایع و موفق تقویت و یا بازسازی اجزاء سازه‌ای به‌وسیله‌ی مواد کامپوزیتی، تقویت ستون است. این مصالح، نه‌تنها برای تقویت لرزه‌ای و افزایش باربری ستون، به‌کار می‌روند، بلکه جهت جلوگیری از خوردگی ستون در محیط‌های خورنده هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در راستای تحقق این اهداف، ورقه‌های نازک کامپوزیتی به‌صورت دورپیچ، به پیرامون ستون، چسبانده می‌شوند (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵).

پاسخ یک ستون در قاب ساختمان، می‌تواند توسط ترکیبی از بار محوری، خمشی، برشی، و پیوستگی مهار، صورت پذیرد. به‌طور گسترده‌ای، پذیرفته شده که خمش، کنترل‌کننده‌ی سازوکار ستون است، هرچند برای جزئیات و تناسبات در بنای موجود، ظرفیت تغییرشکل خمشی کافی نیست. به‌علاوه، این موضوع که ستون‌ها، در قاب ساختمان و در مقایسه با تیرها، نباید کاستی از خود بروز دهند - مگر این‌که دیوارها در تمام ارتفاع برای کنترل مکانیسم طبقات آماده باشند- هم مورد قبول است. بنابراین، افزایش مقاومت در خمش، برش، و پیوستگی مهار، ضروری‌ست، به‌طوری‌که ستون در محدوده‌ی کشان باقی بماند. بیش‌تر آزمایش‌های تحقیقاتی اخیر، کارایی لفافه‌های کامپوزیتی را برای بهسازی ستون‌ها، تأیید کرده‌اند^{۱۴} (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۴۲).

۵-۳-۲. تقویت تیر و دال بتن مسلح

دامنه‌ی استفاده از کامپوزیت‌ها برای تقویت و تعمیر سازه‌ها، به عناصری مانند تیر و دال هم کشیده شده است. به‌منظور تقویت خمشی تیرها و دال‌ها، صفحات مرکب را به زیر عضو، در جاهایی که لنگر مثبت است، و یا بالای عضو، در جاهایی که لنگر منفی است، می‌چسبانند. همچنین در راستای تقویت برشی تیرها، ورقه‌های کامپوزیتی، در پهلوی تیر تعبیه می‌شوند. در سال‌های اخیر، افزایش قابلیت بهره‌برداری از پوشش‌های کامپوزیتی در اجزاء خمشی جهت کاهش خیز، و کنترل ترک‌خوردگی، مورد توجه قرار گرفته است.^{۱۵} (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵: ۵۴۶).

پیش‌تنیدگی به‌وسیله‌ی ورقه‌های تقویتی، چندین مزیت کاربردی دارد؛ آن‌ها در بستن ترک‌های ایجادشده در سازه‌های خسارت‌دیده مؤثر هستند؛ از این‌رو، توان بهره‌برداری از سازه‌ی تقویت‌شده را افزایش می‌دهند. پیش‌تنیدگی، همچنین تنش در میل‌گردها را کاهش می‌دهد، بنابراین، زمانی که فولاد به‌علت خوردگی، ضعیف شده باشد، این مورد برتری به‌شمار می‌آید. دیگر مزیت مهم پیش‌تنیدگی، کاهش تمایل ترک به ورقه‌ورقه شدن است.^{۱۶}

در سازه‌های بتنی، اغلب، خوردگی میل‌گرد، عامل بزرگی برای خرابی سریع ساختارهاست. خوردگی میل‌گردها، سبب قلوه‌کن شدن بتن می‌شود. علاوه بر این، تجهیزات جدید نظارتی که اندازه‌گیری‌های مغناطیسی را انجام می‌دهند، حاجت به محیطی غیرمغناطیس دارند. این امر باعث توسعه‌ی کاربرد میله‌های مواد مرکب با الیاف می‌شود - که غیرمغناطیس هستند و در طبیعت دچار خوردگی نمی‌شوند - هرچند این میله‌ها، شکل‌پذیری کمتر و عمل‌کرد خمیری غیرقابل پیش‌بینی دارند. چالش اصلی دیگر در میله‌های کامپوزیت، مقاومت پیوستگی کمتر آن‌ها است. عملکرد عضو بتنی مسلح شده با کامپوزیت میله‌ای، بستگی زیادی به پیوستگی بتن و میل‌گردهای کامپوزیت دارد. مقاومت پیوستگی، توسط مهارهای مکانیکی و پوشش سطح میل‌گرد با ماسه، بهبود می‌یابد (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۶۶و۶۵).


بتن تقویت‌شده با الیاف، دارای سیمان پرتلند استاندارد و الیاف کوتاه است. این رشته‌ها، باعث کاهش ترک‌خوردگی و افزایش شکل‌پذیری شده، و گاهی حتی جای‌گزین میله‌های فلزی می‌گردند. بتن تقویت‌نشده، دارای

استحکام کششی کم، و همچنین کرنش کششی تخریب‌کوچکی است. تقویت با الیاف، قابلیت تغییرشکل و چقرمگی بتن را با تحمل‌بخشی از بار و قفل کردن ترک‌ها، افزایش می‌دهد. هنگامی که تخریب بیش‌تر می‌شود، رشته‌ها با پل زدن بین ترک‌ها، بار و کرنش را تحمل می‌کنند. استحکام بتن تقویت‌شده با الیاف، به‌طور خطی با درصد حجمی الیاف، افزایش می‌یابد. با این حال، قابلیت کاری، با افزایش درصد حجمی ترکیب الیاف، کاهش می‌یابد. بنابراین، یک حد بالایی برای مقدار الیافی که می‌تواند به بتن افزوده شود، وجود دارد (Tong and Silva, 2001). همچنین، میله‌های کامپوزیت الیافی، به‌عنوان میل‌گرد در دال‌ها، به‌صورت شبکه‌هایی از مواد ترکیبی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. توان باربری دال‌های مسلح‌شده با میله‌های کامپوزیت الیافی، برابر یا بیش‌تر از توان باربری دال‌هاییست که با میل‌گرد فولادی مسلح می‌شوند. از این‌رو، جهت تقویت دال‌ها با استفاده از مواد ترکیبی میله‌ای، تغییرات نامحسوسی برای روابط ریاضی آئین‌نامه‌ای، لازم می‌آید (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷).

امروزه، کاربرد پوشش‌های کامپوزیت الیافی، به‌عنوان تقویت و یا تعمیر اجزاء سازه‌ای دیگری به‌جز موارد یادشده هم مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز قرار گرفته است، که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌انداز: تقویت لوله‌های بتنی و فولادی، تقویت سازه‌های ساحلی و سکوها‌ی دریایی، تقویت مخازن فولادی و بتنی، تقویت تیرها و ستون‌های چوبی، تقویت سازه‌های مقاوم در برابر انفجار، تقویت و تعمیر دودکش‌های ساخته‌شده از بتن مسلح یا مصالح بنایی، تقویت و تعمیر ساختمان‌های قدیمی و باستانی، و مقاوم‌سازی تونل‌ها (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵: ۵۴۷).

۵-۳-۴. جمع‌بندی این بخش

از مباحثی که مورد مذاقه واقع شد، می‌توان نتیجه گرفت که کاربست کامپوزیت‌های پلیمری، گزینه‌ای مطلوب جهت ترمیم و تقویت سازه‌های بتنی خسارت‌دیده، یا ضعیف است، هرچند، موفقیت‌آمیز بودن این روش، به چندین عامل بستگی دارد. مسائل فنی مربوط به مواد ترکیبی با زمینه‌ی پلیمر، اساساً از دیگر مصالح ساختمانی متفاوت است، بنابراین ادراک بنیادین از ویژگی‌های عمل‌کردی آن‌ها، بسیار ضروری است؛ روش‌های طراحی این‌گونه مواد مرکب، در حال توسعه است، از این‌رو، تدوین آئین‌نامه‌ای در این خصوص، لازم است. دست‌رسی



نگاره ۸. راه کارهای مختلف تقویت سازه های با مصالح بنایی توسط کامپوزیت های الیافی (مأخذ: محبی مقدم، ۱۳۸۷: ۱۵۱).

سیمان، ممکن است شبکه های میل گردی، کامپوزیت ها با الیاف کربنی، و یا دیگر انواع مواد ترکیبی باشد. برای تعیین سختی جانبی دیوار تقویت شده با پوشش سیمان مسلح، از معادله ی زیر استفاده می گردد:

$$K_{e,eq} = K_{e,w} + K_{e,coat}$$

که در آن $K_{e,eq}$ ، سختی جانبی دیوار معادل، $K_{e,w}$ ، سختی جانبی دیوار بنایی اصلی، و $K_{e,coat}$ ، سختی جانبی پوشش سیمان مسلح شده است (همان: ۱۴۴-۱۴۶).

۲-۲-۵. تقویت برشی با کامپوزیت های الیافی

یکی از کاربردهای سازه های کامپوزیت های الیافی، تقویت ساختمان های با مصالح بنایی است. مقاومت سازی این نوع بناها، در کشورهای مستعد وقوع زمین لرزه، بسیار قابل توجه است. همچنین، رویکرد یادشده، برای ساختمان های با مصالح بنایی که حاجت به ترمیم، و یا تغییرات در کاربری دارند، مناسب است. سه راه کار متفاوت برای این منظور، پیش نهاد می شود. یک روش تقویت، به کارگیری میله های مواد مرکب رشته ای در درزهای افقی دیوار آجری است؛ راه دیگر، نصب کردن نوار مواد ترکیبی، چون خریا است و واپسین روش، استفاده از ورق های کامپوزیت الیافی به صورت یک سیستم مشبک خارجی روی سطح دیوار آجری است^{۱۸} (نگاره ی ۸).

۳-۲-۵. جمع بندی این بخش

سیمان مسلح شده با مواد ترکیبی الیافی را می توان جهت بالا بردن مقاومت جانبی دیوار با مصالح بنایی، به کار برد. این امر، در مواردی که تقویت دیوار در راستای مقاومت سازی کل سازه ضروری است، مؤثر می افتد. همچنین، صفحات کامپوزیت های الیافی، برای تقویت دیوارهای بنایی، با سهولت مورد بهره برداری قرار می گیرند. آزمایش ها روشن می سازند که رشته های موازی با بندهای دیوار بنایی، توان باربری آن، تحت تأثیر نیروی برشی صفحه ای را افزایش می دهند.

به این سازه های هم اهمیت دارد و لازم است موضوع تولید در کشور، یا وارد نمودن آن، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. کامپوزیت های پلیمری، قیمت بالایی دارند، اما هزینه تعمیر با استفاده از این روش، بسیار ارزان تر، سریع تر، و پایدارتر خواهد بود^{۱۷}.

۲-۵. بهسازی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنایی

ساختمان های مصالح بنایی را بر اساس توانایی، و سیستم مقاوم لرزه ای، می توان به دو دسته، منقسم داشت. نخست، ساختمان های با مصالح بنایی متعارف که بدون بهره گیری از محاسبات مهندسی و به صورت مرسوم ساخته می شوند. سقف این بناها، آجری قوسی، طاق ضربی، چوبی، و جز این هاست، و عمل کردشان، صلب یا انعطاف پذیر است. این ساختمان ها، عناصر مقاوم لرزه ای خاصی نداشته، و عموماً، به واسطه ی شکل نامناسب سازه ای، ضعف مصالح، و نحوه نامطلوب اجرا، در برابر زلزله، ضعیف عمل می کنند. دوم، ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار که در اجرای آن ها، برخی اصول طراحی مقاوم لرزه ای -از جمله استفاده از عناصر مقاوم یا کلاف های افقی- رعایت می شود. در نتیجه، نمایش آن ها در برابر زلزله، از ساختمان های مصالح بنایی مرسوم، بهتر است. سقف این بناها، آجری، تیرچه بلوک، چوبی، و جز این ها بوده، و عمل کردشان، صلب یا انعطاف پذیر است. خرابی ساختمان های بنایی، ۶۰ درصد سهم مرگ و میر در اثر پدیده ی زلزله را به خود اختصاص داده است (محبی مقدم، ۱۳۸۷: ۱۱۱).

در این بخش از گزارش، به کارگیری کامپوزیت ها در راستای بهسازی لرزه ای بناهای با مصالح بنایی، تحت دو عنوان پوشش سیمانی مسلح شده، و هم تقویت برشی دیوارها با استفاده از کامپوزیت های الیافی، مورد مذاقه و تحلیل قرار گرفته، و در پایان آن، جمع بندی ارائه می گردد.

۱-۲-۵. طوق سیمانی مسلح شده

زمانی که تقویت دیوار، به منظور بهسازی کل سازه، ضروری، و کارهای بنایی قابل اجرا است، از این روش که شامل لفافه های سیمانی مسلح روی یک یا هر دو وجه دیوار می شود، استفاده می شود. مصالح تقویت کننده

سخن پایانی

زمین لرزه، با تخریب زیرساخت ها و سرپناه ها، معیشت بشر را مختل ساخته، و می تواند صدمات انسانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را در جوامع موجب شود. با توجه به زلزله خیز بودن فلات ایران، بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، بسیار حائز اهمیت است. بیش از ۹۰ درصد بناهای کشور، حاجت به تقویت سازه ای دارند. در سال های اخیر، با تکیه بر

مطالعات تحلیلی، و دست‌آوردهای آزمایشگاهی، و هم تجارب زلزله‌های مخرب پیشین، مسأله‌ی طراحی سازه‌های مقاوم در برابر لرزش زمین، پیش‌رفت‌های مناسبی در کشور داشته است.

نتایج این تحقیق، نشان می‌دهند که در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ی ساختمان‌های موجود، اگر طی ارزیابی‌های صورت پذیرفته، اصلاح موضعی اجزاء، نسبت به بهبود کلی سیستم سازه، راه‌کار مطلوب‌تری شناخته شود، می‌توان از کامپوزیت‌ها در این مسیر بهره برد. آزمایش‌های تحقیقاتی اخیر، کارایی مواد مرکب را تأیید نموده‌اند. مشخصات مهم کامپوزیت‌های پلیمری، جهت ترمیم و تقویت سازه، شامل ضدخوردگی بودن، سرعت و آسانی نصب و اجرا، وزن پایین در عین مقاومت بالا، و هم زیبایی ظاهری است. پیش از انتخاب مواد ترکیبی به‌عنوان تقویت‌کننده‌ی سازه‌ی توسط معماران و مهندسان، بسیار مهم است که آن‌ها، ادراکی اساسی از ویژگی‌های عمل‌کردی آن ساخت‌مایه‌ها داشته باشند؛ زیرا مسائل فنی مربوط به کامپوزیت‌ها، به‌طور بنیادین، با دیگر مصالح تمایز دارد. اگرچه در حال حاضر، هزینه‌ی مواد ترکیبی، تا حدی بالا است، اما رشد شتابان استعمال آن در سال‌های اخیر، امید مصرف آن، هم‌پای مصالح رایجی چون فولاد و بتن در صنعت ساخت‌وساز را به‌شرط به‌کارگیری تدابیری نوین، و روش‌های تولید کم‌هزینه‌تر، و هم تولید انبوه، زنده نگاه می‌دارد.

این پژوهش، مشخص ساخت که با کسب دانش در زمینه‌ی ساخت‌مایه‌های نوینی نظیر کامپوزیت‌ها، و روش‌های کاربست آن در بهسازی لرزه‌ای بناهای ضعیف موجود، می‌توان ساختمان‌های کشور را در مقابل لرزش زمین، تقویت نمود تا در آینده، دیگر نظاره‌گر بی‌خانمان شدن برخی از هم‌وطنانمان و از دست دادن آنان، پس از وقوع پدیده‌ی زمین‌لرزه، نبوده، و نقشی مطلوب و مؤثر در ساخت هرچه بهتر کشور، و ایجاد شرایطی مطلوب و مطبوع‌تر برای نسل‌های آینده، ارائه دهیم. این مسئولیتی ست بسیار سنگین بر دوش سازندگان این سرزمین، که فردای آن را چه‌گونه خواهند ساخت. افراد فعال در صنعت ساخت‌وساز، می‌توانند نجات‌دهنده‌ی هزاران تن از فرزندان این خاک در موقعیت‌هایی هم‌چون زلزله‌های ویران‌گر باشند؛ آن‌گاه که با ساخت بناهای مقاوم، سرپناهی ایمن برای مردم این کشور فراهم آورند، تا دیگر زلزله‌ای مانند بم، ده‌ها هزار خانه و خانواده‌های ساکن در آن را متلاشی نسازد.

پی‌نوشت‌ها

۱. نیروهای پیوندی، نقش مهمی را در انتقال بار به‌عهده دارند. این نیروها، باید به حد کافی بزرگ باشند تا از جدا شدن تقویت‌کننده از زمینه جلوگیری کنند. به‌طور کلی، ماده‌ی زمینه علاوه بر آن‌که تقویت‌کننده‌ها را در الگوی منظم با یک‌دیگر مرتبط می‌سازد، با تقسیم تنش بین آن‌ها، از تخریب‌شان نیز جلوگیری به‌عمل می‌آورد (Mallik, 1998).
۲. از آن‌جایی که خواص مکانیکی تقویت‌کننده، بسیار بیش‌تر از زمینه است، بنابراین هرچه نسبت فاز ناپیوسته بالاتر باشد، خواص مکانیکی چندسازه حاصل، ارتقاء خواهد یافت؛ با این حال، در عمل، برای بروز تأثیرات مثبت تقویت‌کننده، باید کاملاً با زمینه، پوشش داده شود.
۳. کاربرد ساختارهای کامپوزیت‌های فلزی، صرفه‌جویی نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به فلزات را سبب می‌شود. علاوه بر مذاقه جهت‌گزینش مواد زمینه، باید سازگاری شیمیایی آن با تقویت‌کننده را هم در نظر داشت. فلزاتی که به‌عنوان فاز پیوسته در این نوع کامپوزیت مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ آلومینیوم، تیتانیوم، منیزیم، آلیاژهای مس و سوپرآلیاژها هستند (William and Hashemi, 2006).
۴. در حالت کلی، در کامپوزیت‌های زمینه‌پلیمری، افزایش تقویت‌کننده، باعث بالا رفتن مدول کشسانی، تنش تسلیم، استحکام کششی و مقاومت به خزش می‌شود. در مواد مرکب با زمینه‌ی فلزی، افزایش فاز ناپیوسته، سبب بالا رفتن تنش تسلیم، استحکام کششی و مقاومت به خزش، و در نهایت، در مواد کامپوزیتی زمینه‌سرامیکی، باعث افزایش طاقت خواهد شد (سلطانی، ۱۳۸۷).
۵. تخته‌ی چندلایه، مواد ترکیبی چوب‌پلاستیک است که از زمینه‌ی پلی‌اتیلن و الیاف چوب قابل بازیافت تشکیل شده و نوعی از کامپوزیت‌های با الیاف طبیعی محسوب می‌شود؛ و آبروریت، از ترکیب زمینه‌ی ملامین- که نوعی پلاستیک گرماسخت است- و الیاف چوب، حاصل می‌آید.
۶. در مصالح مرکب لایه‌ای، ماده‌ی که خواص متفاوتی در هنگام اعمال تنش، در جهات مختلف دارند، روی یک‌دیگر چیده، و اتصال داده می‌شوند. تخته‌ی چندلایه، یک مثال ساده از آن است. برخی مزایای این‌گونه ساخت‌مایه‌های ترکیبی، عبارت است از؛ سرعت تولید بالا، قیمت ساخت ارزان، و انعطاف‌پذیری در ساخت اشکال پیچیده. ماده‌ی مرکب با صفحات ساندویچی، شبیه به کامپوزیت لایه‌ای بوده، و شامل دو لایه‌ی خارجی مستحکم و مشابه هم است، که هسته‌ی ضعیف‌تر - با چگالی کم‌تر - را احاطه کرده‌اند (سلطانی، ۱۳۸۷: ۱۷۱۸).
۷. سطحی را که در امتداد شکست پوسته‌ی زمین، در اثر زلزله قرار می‌گیرد، گسل زلزله گویند. نقطه‌ای بر روی سطح گسل را که به‌عنوان نقطه‌ی آزاد شدن انرژی تلقی می‌شود، کانون زلزله نامند. تصویر عمودی فاصله‌ی کانون تا سطح زمین که به عمق کانونی یا عمق زلزله موسوم است، مرکز زلزله را تعیین می‌نماید. به‌هنگام شکافته شدن محل گسل، امواج لرزه‌ای از کانون زلزله، به‌صورت شعاعی - و به‌شکلی شبیه به بیضی- در تمامی جهات منتشر می‌شوند (چارلستون، ۱۳۸۹: ۹۸).
۸. شباهت‌های بیش‌تری هم بین نیروهای ثقلی و اینرسی وجود دارد. همان‌گونه که می‌توان فرض نمود مجموع نیروهای ثقلی، به یک نقطه از جسم -موسوم به مرکز جرم- وارد می‌شود، می‌توان اذعان داشت که برابند نیروهای اینرسی هم، به همان نقطه وارد می‌آید.

۹. زلزله‌ی سال ۱۹۹۵ در کوبه‌ی ژاپن، نشان داد که بناهای غیرشکل‌پذیر ساخته‌شده پیش از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، بسیار آسیب‌پذیرند. این آموزه‌ها، و لطایفی که طی مدل‌سازی‌های رایانه‌ای و برنامه‌های آزمایشی حاصل شد، منجر به بهبود آئین‌نامه‌های موجود، گردیده است (چارلستون، ۱۳۸۹: ۲۲۹). در ایران، پس از زلزله‌ی طیس و نوقان، در سال ۱۳۶۷، نخستین ویرایش آئین‌نامه‌ی ۲۸۰۰، پس از زلزله‌ی منجیل و رودبار، در سال ۱۳۷۸، دومین اصلاح، و پس از زلزله‌ی بم، در سال ۱۳۸۴، سومین بازنگری، منتشر شده است.
۱۰. پیکربندی سازه‌ی ضعیف، مانند ستون‌های کوتاه یا طبقات نرم، به‌طور معمول، انجام مقاوم‌سازی را ایجاب می‌نماید. طراحی جزئیات ناکارآمد، ساخت‌مایه‌های نامرغوب، و هم کیفیت نامناسب ساخت، می‌توانند دلایل دیگر این امر، محسوب گردند.
۱۱. در یک سازه‌ی ناکارآمد از نوع قاب بتن مسلح، ممکن است بتوان با الحاق مهاربندی‌های قطری فولادی درون قاب، نوعی سازه قاب مهاربندی‌شده مرکب بتنی-فولادی، خلق کرد که مقاومت و شکل‌پذیری‌اش، بهتر شده باشد. گزینه‌ی دیگر این است که چشمه‌ی قاب خمشی، با دیواری از بتن مسلح پر شده، و نوعی دیوار برشی ایجاد گردد. زمانی که چنین رویکردهای دگرگون‌کننده‌ای اتخاذ می‌شود، عناصر الحاقی یا پرکننده، باید از شالوده تا بالاترین نقطه‌ی ساختمان، به‌شکلی پیوسته، ادامه پیدا کنند، تا از شکل‌گیری طبقه‌ی نرم، جلوگیری به‌عمل آید. در نتیجه‌ی افزایش نیروهای مؤثر بر شالوده، ممکن است لازم باشد که آن را هم به‌سازی نمود (چارلستون، ۱۳۸۹: ۲۳۵).
۱۲. برداشتن و حذف عناصر سنگین‌وزن مانند تیغه‌های جداکننده، جان‌پناه‌ها، و دودکش‌های از جنس مصالح بنایی، می‌تواند مداخله‌های ناشی از تقویت لرزه‌ای و هم هزینه‌های آن را کاهش دهد؛ به‌شرط آن‌که کیفیت‌های مطلوب معماری ساختمان، قربانی نشوند.
۱۳. هرساله، میلیون‌ها مترمکعب بتن در سازه‌ها مصرف می‌شود، که بیش‌تر آن، سفارشی یا تهیه‌شده در کارگاه با استفاده از مصالح محلی با کیفیت‌های متفاوت، طراحی‌هایی که مطابق آئین‌نامه‌ها نیست، و فرایندهای ساخت عجولانه که گاهی کیفیت، فدای دست‌یابی به برنامه‌ی مورد نظر می‌گردد، است. بنابراین، ترمیم این نوع سازه‌ها، امری ضروری می‌نماید (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۲۳).
۱۴. هریس و همکارانش در سال ۱۹۹۸، به‌سازی ستون‌های غیرشکل‌پذیر را با کاربست طوق‌های کامپوزیت کربن، بررسی کردند. طرح لفافه‌ها بر اساس فشار کافی ایجادشده از طریق محصورشدگی، زمانی که کرنش‌های کششی در طوق‌ها را محدود می‌کند، بنا نهاده شد. کامپوزیت‌ها، برای محدود کردن ناحیه‌ی مفصل خمیری خمشی، بدون افزایش مقاومت و سختی، مؤثر بودند (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۴۲).
۱۵. میر و کیسر در سال ۱۹۹۱، کارایی صفحات کامپوزیت کربن در تقویت تیرهای بتنی ترک‌خورده را مورد بررسی قرار دادند. منحنی بار-خیز یک تیر مسلح‌شده با یک تیر مسلح‌نشده، مقایسه گردید. نتایج اکتساب‌شده، حاکی از آن است که صفحات کامپوزیتی با ضخامت ۰/۳ میلی‌متر، توان باربری تیر دو متری به ابعاد مقطع ۱۵۰ در ۲۰۰ میلی‌متر را دو برابر می‌کنند (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۶۴).
۱۶. دیورینگ در سال ۱۹۹۳، آزمایش‌هایی را روی تیرهای به دهانه‌ی دو متر و شش متر، تحت تأثیر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی، به انجام رساند. پیش‌تنیدگی، روی تعداد و عرض ترک‌ها، اثری مطلوب گزارد و اعضاء، عمل کرد خستگی‌پذیری مناسبی از خود به‌نمایش گذاشتند. وی نشان داد که تسمه‌های کامپوزیتی، مقاومت خمیری ذخیره (Plastic Reserve Strength) ندارند؛ در نتیجه، بیشینه‌مقاومت خمشی تیر، زمانی حاصل می‌آید که گسیختگی ورق کامپوزیت، هم‌زمان با تسلیم خمیری فولاد رخ دهد (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۶۶).
۱۷. سه روش رایج، جهت اجرای طوق‌های کامپوزیتی با زمینه‌ی پلیمر، عبارتند از: پوشش‌های دست‌ساز، ورقه‌های پیش‌ساخته‌ی کامپوزیتی، و اجرای درجا به‌صورت ماشینی (گروه مؤلفان، ۱۳۸۵: ۵۴۹و۵۴۸).
۱۸. نتایج آزمایشاتی که استرافورد و هم‌کارانش در سال ۲۰۰۴ انجام دادند، بیان‌گر این مطلب است که توان باربری دیوارهای بنایی، تحت تأثیر برش صفحه‌ای، در صورت استفاده از کامپوزیت‌های با رشته‌های شیشه، به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد (محبی‌مقدم، ۱۳۸۷: ۱۵۱). در دیوار بنایی، کاربرد کامپوزیت‌های با الیاف شیشه، موجب افزایش نیروی قائم می‌شود، تا جایی که گسیختگی بندهای دیوار از لغزش، به خراب شدن برسد. برای استفاده از ماده‌ی مرکب، مقدار بیشینه‌ای وجود دارد (Tong and Silva, 2001).

فهرست منابع

- استرانگ، ای. برنت (۱۳۸۰). **مبانی ساخت چندسازه‌ها**. ترجمه‌ی فریدا دیوسالار و پروین عباچی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
- چارلستون، اندرو (۱۳۸۹). **طراحی لرزه‌ای برای معماران**، ترجمه‌ی محمود گلابچی و احسان سروش‌نیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- سلطانی، ن. (۱۳۸۷). **آشنایی با کامپوزیت‌های زمینه‌فلزی، پلیمری، سرامیکی و فرایندهای ساخت**. تهران، انتشارات جهان جام‌جم، چاپ اول.
- گروه مؤلفان (۱۳۸۵). **مصالح ساختمانی**؛ یادنامه‌ی استاد احمد حامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- محبی‌مقدم، بهروز (۱۳۸۷). **به‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود**. تهران، انتشارات فدک ایستاتیس، چاپ اول.
- وفامهر، محسن (۱۳۹۱). **تعامل معماری و تکنولوژی**. تهران، انتشارات چپر، چاپ اول.
- Li, Tong and P.F. Silva (2001). **Retrofit of Unreinforced Infill Masonry Walls with FRP**, Portugal, Journal of Composites in Construction.
- Mallik, P.K. (1998). **Fiber Reinforced Composites**. New York, Marcel Dekker Inc.
- Smith, William and Javad Hashemi (2006). **Foundations of Materials Science and Engineering**. McGraw-Hill.
- URL1, <http://www.irancomposite.net/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=2>.
- URL2, <http://www.science.org.au/nova/059/059key.htm>.

Application of Polymer Matrix Composites in Retrofitting Existing Buildings

▪ **Mahmood Golabchi¹, Mohammad Habibi Savadkouhi²**

¹ Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran. (Golabchi@ut.ac.ir)

² Ph.D. Student, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran. (Mohammad.habibi@ut.ac.ir)

Abstract:

The issue of earthquake and its destructive effects is constantly confronting human being communities as an extensive challenge. The ground, upon which we are constructing our buildings, is anything but solid. Hundreds of millions of years ago the continents were joined, but now they are dispersing ever so slowly. The idea that buildings are founded on stationary ground is only an illusion. From the viewpoint of geological time, the earth's crust is in a continuous dynamic change. The scientific understanding of this process, known as continental drift or tectonic plate movement, which is the basic cause of most earthquakes, dates back only 100 years. Quakes strike at the heart of a community. When they damage buildings, people and animals are injured and killed. Earthquakes destroy the basic necessities of life, demolishing shelter, ruining food and water supplies and disrupting people's livelihoods. Conversely, buildings that perform well during an earthquake, limit its impact on people and their basic needs. Scientists and building construction experts have strived in order to find the solutions for reducing structures damages which are caused by trembling of the earth and diminishing the casualty rate and also detriments, from some years ago. In our country, Iran, which is located in earthquake zone and has experienced some demolishing quakes before, this matter is more significant and remarkable. Apart from the poorest of communities for whom even partial earthquake protection is unaffordable, most of the disastrous effects of earthquakes are avoidable. Earthquake-resistant construction greatly reduces the rate of victims from a damaging quake, as well as lessening economic losses and disruption to public activities. Seismic retrofitting of existing buildings is of vital and crucial issues of our society. The purpose of rehabilitating is to reduce the vulnerability of a building's inhabitants and the building itself, its structure, non-structural elements and possibly its contents to earthquake damage. To retrofit a building is to improve its seismic performance. One of the appropriate alternatives for enhancing the structural performance of available buildings is employing composites. These materials can be applied in order to increase the confinement, shear strength and ductility of columns and also enhance in-plane shear wall strength as well as out-of-plane resistance. In addition, with taking advantage of this kind of material, the secondary weight which would be added to the primarily structure is going to be significantly reduced and this would act as an optimum approach for rehabilitating the existing buildings.

In this research, firstly the exact definition of composite materials and its components and different kinds are studied. Then, the essence of earthquake and seismic forces in addition to some topics on seismic retrofitting and the essential needs for it are discussed. Eventually, concerning the abilities of composites, employing them as a suitable technique for reconciliation of structural elements of existing buildings, which is one approach of seismic retrofitting, will be proposed with hope for presenting the essential knowledge of appropriate seismic retrofitting with efficient materials to architects and civil engineers in order to diminish the ruins of earthquake effects on structures and as a result, providing the next generations of our country with safer and much more protected circumstances.

Keywords: *Urban Seismic Retrofitting, Nature of Earthquake, Resistance of Structural Elements, Composite Materials, Polymer Matrix Composites.*